



Werkstoffdatenblatt: POM + PE

Eigenschaften	Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	POM + PE
Farbe	-	-	hellblau
Mittlere molare Masse (mittleres Molekulargewicht)	-	10 ⁶ g / mol	-
Dichte	1183	g / cm ³	1,34
Wasseraufnahme			
- nach 24/96 h Lagerung in Wasser von 23°C (1)	62	mg	- / -
	62	%	- / -
- bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50% RF	-	%	0,14
- bei Sättigung im Wasser von 23°C	-	%	0,8
Thermische Eigenschaften (2)			
Schmelztemperatur	-	°C	166
Dynamische Glasübergangstemperatur (3)	-	°C	-60
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W / (K · m)	-
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient			
- mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	-	m / (m · K)	-
- mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	-	m / (m · K)	140 x 10 ⁻⁶
- mittlerer Wert zwischen 23 und 150°C	-	m / (m · K)	-
Wärmeformbeständigkeitstemperatur			
- Methode A: 1,8 MPa	+ 75	°C	84
Vicat-Erweichungstemperatur - VST/B50	306	°C	-
Obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft			
- kurzzeitig (4)	-	°C	140
- dauernd: während 5.000 / 20.000 h (5)	-	°C	100 / -
Untere Gebrauchstemperatur (6)	-	°C	-
Brennverhalten (7)			
- „Sauerstoff-Index“	4589	%	-
- nach UL 94 (Dicke 3 / 6 mm)	-	-	HB / HB
Spezifische Wärmekapazität	-	J / (g · K)	-
Mechanische Eigenschaften bei 23°C (8)			
Zugversuch (9)			
- Streckspannung / Bruchspannung (10)	+ 527	M Pa	43 / -
	++ 527	M Pa	- / -
- Bruchdehnung / Reißdehnung (10)	+ 527	%	- / 15
	++ 527	%	- / -
- Zug-Elastizitätsmodul (11)	+ 527	M Pa	2200
	++ 527	M Pa	-



Werkstoffdatenblatt: POM + PE

Eigenschaften		Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	POM + PE
Druckversuch (12)				
- Drucksp. bei 1 / 2 / 5 % nomineller Stauchung (11)	+	604	M Pa	- / - / -
Zeitstand-Zugversuch (9)				
- Spannung die nach 1.000 h zu einer	+	899	M Pa	-
Dehnung von 1% führt ($\sigma_{1/1000}$)	++	899	M Pa	-
Charpy Schlagzähigkeit (13)	+	179/1eU	kJ / m ²	50
Charpy Kerbschlagzähigkeit	+	179/1eA	kJ / m ²	4,5
Charpy Kerbschlagzähigkeit (15° Spitzkerbe, beidseitig)		DIS 11542-2	kJ / m ²	-
Izod Kerbschlagzähigkeit	+	180/2A	kJ / m ²	-
	++	180/2A	kJ / m ²	-
Kugeldruckhärte (14)	+	2039-1	N / mm ²	110
Rockwellhärte (14)	+	2039-2	-	-
Shore-Härte D (3 / 15 s)		868	-	-
Gleitreibungskoeffizient μ (15)			-	0,2
Gleitverschleiß V (15)			μ / km	-
Elektrische Eigenschaften bei 23°C				
Durchschlagfestigkeit (16)	+	(60243)	kV / mm	35
	++	(60243)	kV / mm	-
Spezifischer Durchgangswiderstand	+	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	10^{15}
	++	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	-
Spezifischer Oberflächenwiderstand	+	(60093)	Ω	10^{13}
	++	(60093)	Ω	-
Dielektrizitätszahl ϵ_r - bei 100 Hz	+	(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	3,8
	++	(60250)	-	-
Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$ - bei 100 Hz		(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	0,007
	++	(60250)	-	-
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	+	(60112)	-	-
	++	(60112)	-	-